

## **Material- & Pflegehinweise**

### **Edelstahl V2A**

Standardmäßig kommt bei unseren Edelstahlprodukten die Stahlsorte 1.4301 zum Einsatz. In Abhängigkeit vom Einsatzbereich können wir zusätzlich eine große Palette alternativer Stahlsorten anbieten. Fragen Sie uns einfach, wir helfen gerne weiter. Der Edelstahl 1.4301 (umgangssprachlich auch als „V2A“ bekannt) zeichnet sich durch eine sehr gute Verarbeitbarkeit und Korrosionsresistenz aus. Trotzdem sollten beim Einsatz und der Pflege dieses Materials gewisse Punkte beachtet werden:

#### **1. Woher kommt die Korrosionsresistenz und gibt es Einschränkungen?**

Die Korrosionsresistenz beruht beim Edelstahl allgemein auf einem chemischen Prozess, der an der Oberfläche abläuft und durch den sich eine Oxidschicht („Passivschicht“) bildet. Diese Passivschicht verhindert, dass das darunterliegende Material korrodiert. Wird diese Schicht abgetragen, z.B. abgeschliffen, bildet sie sich unter der Einwirkung des Sauerstoffs an der Luft neu und das darunterliegende Material wird wieder geschützt. Bei der Bildung und der Haltbarkeit dieser Passivschicht können unterschiedliche Stahlsorten unterschiedliche Vorteile oder auch Nachteile aufweisen.


Normaler Baustahl ist nicht in der Lage, eine schützende Passivschicht zu bilden. Hier kommt es direkt zu einer immer weiter fortschreitenden Korrosion (bekannt als „Rotrost“).

#### **2. Der Kontakt mit nicht-rostoffreiem Stahl macht den Edelstahl angreifbar!**

Bei der Handhabung und Bearbeitung von Edelstahl sollte man immer darauf achten, dass es nicht zu einem direkten Kontakt zwischen rostfreiem Edelstahl und nicht-rostoffreien Stahlsorten kommt. Hierbei sind auch Werkzeuge zu bedenken, an denen sich Späne und Abrieb festgesetzt haben können. Beim Kontakt von nicht-rostoffendem Stahl mit rostfreiem Edelstahl entzieht der unedlere Stahl der Passivschicht bestimmte Bestandteile. Dies führt dann zu einer Korrosion des Edelstahls.

#### **3. Salz kann Edelstahl schaden, aber nicht zwangsläufig!**

Auch wenn Edelstahl weithin als korrosionsfest gilt, so muss man, insbesondere beim intensiven Kontakt mit Salzen, genauer hinschauen. Die Widerstandsfähigkeit gegenüber Salzen hängt stark von der Wahl des Materials ab. Die von uns verwendete Materialsorte 1.4301 bietet ein sehr breites Einsatzspektrum. Die Salzbelastungen, wie sie abseits der Küsten zu erwarten sind, stellen in der Regel kein Problem dar. Auch bei der Verwendung in




Entwässerungsbereichen, in denen mit einem normalen Eintrag von Auftausalzen zu rechnen ist, ist dieses Material eine gute Wahl. Dennoch sollte die Edelstahlverträglichkeit des Auftausalzes überprüft werden. Sollten Auftausalze z.B. in Entwässerungsrinnen aus Edelstahl eingetragen werden, so empfiehlt es sich, diese Rinnen regelmäßig mit salzfreiem Wasser (z.B. Leitungswasser) zu spülen, um „stehendes“ Salzwasser zu verhindern.

Beim Einsatz in direkter Küstennähe (Einwirkung von salzhaltiger Luft und Gischt), in Bereichen, wo über einen langen Zeitraum Auftausalze oder Ähnliches einwirkt (z.B. stehendes, salziges Wasser) oder in Bereichen, wo mit dem Eintrag von Industrie- oder Kochsalzen zu rechnen ist, sollte gegebenenfalls ein anderes Material eingesetzt werden. Hier bietet sich zum Beispiel die Materialsorte 1.4401 (Materialgruppe V4A) an, da diese durch andere Legierungsanteile deutlich resistenter gegenüber Salzen ist.

#### **4. Reinigung, Pflege und Behandlung von Edelstahl (1.4301)**

- Edelstahloberflächen sind regelmäßig zu reinigen und auf Veränderungen zu überprüfen (mindestens 1 bis 2 x jährlich).
- Wichtig ist nach der Reinigung, die Reinigungsmittelrückstände auf dem Produkt und den umliegenden Bereichen mit klarem Wasser zu entfernen.
- Phosphorsäurehaltige Reiniger zum Entfernen von Fremdeisenpartikeln verwenden.
- Keinesfalls chlorhaltige Reinigungsmittel benutzen.
- Bei geschliffenen Oberflächen: Reinigung immer parallel zum Schliff durchführen.
- Eisenfreie Reinigungsmittel verwenden, niemals Oberflächen mit nicht-rostfreien Werkzeugen (Spachtel, Feile, ...), eisenhaltigen Schwämmen oder nicht-rostfreier Stahlwolle bearbeiten.
- Schutzfolien frühzeitig entfernen, da sonst Verklebungen von Folie und Stahloberfläche möglich sind. Kleberreste mit Spiritus entfernen. Leichtes Erwärmen vereinfacht das Abziehen.
- Kalk- und Mörtelspritzer mit Phosphorsäure lösen und mit klarem Wasser nachspülen. Keinesfalls Zementschleierentferner oder verdünnte Salzsäure verwenden.
- Starken Wärmeeintrag in das Material vermeiden (z.B. durch Bearbeitung mit Winkelschleifer, Bohren ohne Bohremulsion, Plasmaschneiden, Einwirkung von Feuer, ...).
- Funkeneintrag auf Edelstahloberflächen vermeiden.
- Frische Schweissstellen müssen entsprechend nachbehandelt werden.
- Eisenpartikel müssen umgehend entfernt werden, da sie die Passivschicht des Edelstahls durchdringen können und Korrosion erzeugen. Dazu können ferritfreie Reinigungsschwämme o. ä. verwendet werden. Sollte sich bereits Korrosion zeigen, ist ggf. eine Beizbehandlung erforderlich.



# **Spitzenstahlbau GmbH**

## ***www.spitzenstahlbau.de***

- Flugrost umgehend entfernen.
- Bei Auftausalzen die Verträglichkeit prüfen.
- Öl und Fett können mit organischen Reinigungsmitteln entfernt werden. Dabei ist das Reinigungsmittel rückstandsfrei zu entfernen.
- Farbreste können mit alkalischen oder lösungsmittelbasierten Reinigungsmitteln entfernt werden.

Dabei ist das Reinigungsmittel rückstandsfrei zu entfernen.

- Vermeidung von Fremdrost: – Stahl- und Edelstahlverarbeitung räumlich trennen.– Für Edelstahl separate Werkzeuge nutzen oder komplett von Eisenpartikeln befreien– Keine Transportmittel oder Hebezeuge aus Stahl verwenden (Gabelstapler, ...) oder die Edelstahlprodukte entsprechend durch Schutzlagen schützen.